

胶水:

型号	工作温度范围(℃)	固化时间	容量	保质时间	保存环境
#2129	-60 - 140℃	快干1分钟	2g x 10	3个月	5-10℃干燥避光的环境, 最好冰柜冷藏
SP-4	-30 - 200℃	加热慢干	20g	3个月	
P-2	-30 - 180℃	室温50-300KPa 2-3小时	A:100g B:10g	6个月	
NP-50	-30 - 300℃	室温50-300KPa 1-2小时	A:50g B:10g	3个月	
CN	-30 - 120℃	室温指压1分钟	2g x 5	6个月	
PS	-30 - 100℃	室温 2-3小时	A:200g B:20g	3个月	
EA-2A	-269 - 50℃	室温50-300KPa 1天	A:100g B:20g	3个月	
CC-33A	-196 - 120℃	室温指压1分钟	2g x 5	3个月	



防护材料:

型号	适用温度范围(℃)	使用情况	单位容量	使用目的
317-3胶布	-20 - 80℃	直接粘贴覆盖	10mm x 10mm x 5m	水中测量、防水效果良好
SB胶布	-30 - 80℃	直接粘贴覆盖	10mm x 3mm x 5m	水中测量、防水效果良好
W-1涂层	0 - 50℃	加热融化覆盖	500g	一般目的机械防护
N-1涂层	-30 - 80℃	直接蘸取覆盖	90g	一般目的、长期机械防护
环氧树脂	-60 - 100℃	直接蘸取覆盖	180cc-1800g	一般目的机械防护
环氧树脂	-60 - 180℃	直接蘸取覆盖	180cc-1800g	高湿机械防护
KE-438	-50 - 200℃	涂抹覆盖	100g	恶劣温度环境下机械防护
KE-3417	-50 - 300℃	涂抹覆盖	100g	恶劣温度环境下机械防护